

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/074753 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C23C 14/00**, 14/16, 14/34, 14/56, 16/44, B01J 3/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/02031
- (22) Internationales Anmeldedatum:
27. Februar 2003 (27.02.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
102 09 423.3 5. März 2002 (05.03.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **GESELLSCHAFT FUER SCHWERIONEN-FORSCHUNG MBH** [DE/DE]; Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt (DE).
- (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **REICH-SPRENGER, Hartmut** [DE/DE]; Bahnhofstrasse 16, 64347 Griesheim (DE).
- (74) Anwälte: **BOETERS, Hans, D.** usw.; Boeters & Bauer, Bereiteranger 15, 81541 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: GETTER METAL ALLOY COATING AND DEVICE AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: BESCHICHTUNG AUS EINER GETTERMETALL-LEGIERUNG SOWIE ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DERSELBEN



(57) Abstract: The invention relates to a coating made of a getter metal alloy and to a device and method for the production thereof. The coating consists of a non-evaporating getter metal alloy (2) for an inner wall (3) of a high-vacuum container (4). The getter metal alloy coating does not include noble gases and comprises a metal alloy deposition product of an alloy plasma (6) which is free of noble gas. The device substantially comprises a metal plasma generator (7) consisting of an insulation body (8) which bears an initiating electrode (9) and a cathode wire (10) made of a getter metal alloy (2). Said three components are surrounded by a cage-type anode body (13) which protrudes, with the insulating body (8), into the high-vacuum container (5) to be coated, and is fed by a voltage supply device (16) with a cathode potential (12), a high voltage ignition pulse (19) and an anode potential (14). The anode body (13), together with the high-vacuum container (4), is connected to a ground potential. Preferably, said device is used to coat high-vacuum containers (5) consisting of beam guiding pipes associated with an ion beam accelerator in order to produce ultra-high vacuums.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Beschichtung aus einer Gettermetall-Legierung und eine Anordnung und ein Verfahren zur Herstellung derselben. Dabei besteht die Beschichtung aus einer nicht-verdampfenden Gettermetall-Legierung (2) für eine Innenwand (3) eines Hochvakuumbehälters (4). Dabei ist die Gettermetall-Legierungsbeschichtung (1) von Edelgaseinschlüssen unbelastet und weist ein Metall-Legierungsabscheidungsprodukt

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 03/074753 A1



CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

eines edelgasfreien Gettermetall-Legierungsplasmas 6 aus. Die Anordnung besteht im wesentlichen aus einem Metallplasmagenerator (7), der seinerseits einen Isolationskörper (8) aufweist, der eine Zündelektrode (9) und einen Kathodendraht (10) aus einer Gettermetall-Legierung (2) trägt. Diese drei Komponenten sind von einem käfigartigen Anodenkörper (13) umgeben, der mit dem Isolationskörper (8) in den zu beschichtenden Hochvakuumbehälter (5) hineinragt und von einer Spannungsversorgungseinrichtung (16) mit Kathodenpotential (12), Hochspannungszündimpuls (19) und Anodenpotential (14) versorgt wird, wobei der Anodenkörper (13) zusammen mit dem Hochvakuumbehälter (4) auf Massepotential gelegt ist. Bevorzugt werden mit dieser Anordnung Hochvakuumbehälter (5) von Strahlführungsrohren einer Ionenstrahlbeschleunigungsanlage beschichtet, um darin Ultrahochvakui zu erzeugen.

**Beschichtung aus einer Gettermetall-Legierung sowie Anordnung
und Verfahren zur Herstellung derselben**

Die Erfindung betrifft eine Beschichtung aus einer Gettermetall-Legierung und eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Herstellung derselben gemäß der Gattung der unabhängigen Ansprüche.

Gettermetalle, die Substanzen umfassen, die dazu dienen, letzte Spuren von störenden oder schädlichen Gasen aus Hochvakuumräumen durch Sorption oder direkte chemische Reaktion zu binden, können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die eine Gruppe bilden die verdampfbaren Gettermetalle, die in einem Röhrenkolben beim ersten Hochheizen der Röhre verdampft werden und dabei letzte Spuren von störenden oder schädlichen Gasen aus dem Hochvakuumraum durch Sorption oder durch direkte chemische Reaktion binden. Zu diesen gehören die bei niedriger Temperatur verdampfenden Gettermetalle Cäsium mit 678 °C Verdampfungstemperatur, Natrium mit 882 °C Verdampfungstempera-

tur, Magnesium mit 1.090 °C Verdampfungstemperatur, Calcium mit 1.484 °C Verdampfungstemperatur und Barium mit 1.640 °C Verdampfungstemperatur. Die andere Gruppe der Gettermetalle besteht aus Metallen, die nicht zur Entfaltung ihrer Wirkung verdampft werden müssen, sondern die bei Temperaturen über 3.000 °C erst verdampfen, aber eine Getterwirkung teilweise schon bei Aktivierungstemperaturen ab 120 °C aufweisen. Zu dieser Gruppe nicht-verdampfbarer Gettermetalle zählen die Metalle Titan mit einer Verdampfungstemperatur von 3.287 °C, Zirkonium mit einer Verdampfungstemperatur von 4.377 °C und Hafnium mit einer Verdampfungstemperatur von 4.602 °C.

Beschichtungen aus derartigen nicht-verdampfenden Gettermetallen werden für Getterpumpen eingesetzt, bei denen das nicht-verdampfende Gettermetall im Vakuum erhitzt wird, so daß bei einer für eine bestimmte Gettermetall-Legierung typischen Aktivierungstemperatur die an der Oberfläche zunächst gebundenen chemischen reaktiven Gase in den Festkörper des Gettermetalles eindiffundieren. Nach dem Abkühlen des Gettermetalls beispielsweise auf Raumtemperatur können an dessen reaktiver Oberfläche wieder reaktive Restgaskomponenten wie Sauerstoffmoleküle oder Wassermoleküle gebunden werden.

Die Wirkung der Gettermetall-Legierung kann jedoch durch den Einschluß von Edelgasen beeinträchtigt werden, mit denen die Getterlegierungen bei der Herstellung von Getterpumpenoberflächen belastet werden. Diese Belastung durch Edelgase wie Argon oder Krypton kann die Aufnahmefähigkeit vermindern, das heißt, das Sorptionsvermögen der Getterpumpenoberfläche, da ein Anteil der Aktivierungspositionen an der Oberfläche und im Inneren der Getterpumpenmetalle durch Edelgaseinschlüsse abgeschirmt oder belastet sind. Des weiteren besteht die Gefahr des "Wiederausgasens", das heißt, daß eingeschlossene Edelgas-

moleküle aus dem Gettermaterial wieder diffundieren und das UHV verschlechtern.

Ein wesentliches technisches Problem besteht auch bei der Herstellung von Getterpumpen. Aufgrund des hohen Schmelzpunktes der nicht-verdampfenden Gettermetall-Legierungen ist ein Aufschmelzen und Aufdampfen der Getterlegierungen auf die Oberflächen einer Getterpumpe, wie es sonst bei verdampfenden Gettermetall-Legierungen vorgenommen wird, nicht möglich. Deshalb hat sich eine Technik durchgesetzt, bei der ein Feinvakuumbereich mit einem Restgasdruck von etwa 2 Pa eines Edelgases wie Argon oder Krypton eingestellt wird und dieses Restgas einer Gasentladung ausgesetzt wird. Dabei wird eine auf negativem Potential liegende Opferkathode von den positiv geladenen Gasionen in einem Sputterprozeß zerstäubt. Bei diesem Sputterprozeß wird nicht nur die Opferkathode aus Gettermetall zerstäubt, sondern es wird auch ein Anteil des Sputtergases wie Argon oder Krypton in der Getterpumpenbeschichtung eingelagert. Hinzu kommt ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens, daß aufgrund der geringen Zerstäubungsrate der hochschmelzenden Gettermetalle im Sputterprozeß der Aufbau der Schicht einer Getterpumpe äußerst langwierig ist. Somit können in vertretbarer Zeit nur dünne Getterschichten oder Schichtdicken aufgebracht werden, was wiederum die Getterpumpwirkung zeitlich begrenzt, da die Aufnahmekapazität des Volumens der Beschichtung aufgrund der minimalen Dicke äußerst begrenzt ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile im Stand der Technik zu überwinden und eine Beschichtung aus einer nicht-verdampfenden Gettermetall-Legierung für eine Innenwand eines Ultrahochvakuum-Behälters zu schaffen, die einerseits eine hohe Aufnahmekapazität für Restgase aufweist und zusätzlich eine hohe Anzahl an Pumpzyklen zuläßt, bevor das Volumen mit reaktiven Restgasen aufgefüllt ist.

Gelöst wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche. Merkmale weiterer vorteilhafter Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Erfindungsgemäß wird eine Beschichtung aus einer nicht-verdampfenden Gettermetall-Legierung für eine Innenwand eines Ultrahochvakuum-Behälters vorgeschlagen, wobei die Gettermetall-Legierung mindestens ein Gettermetall mit einer Schmelztemperatur über 1.500 °C und einer Verdampfungstemperatur über 3.000 °C aufweist. Dabei ist die Gettermetall-Legierungsbeschichtung von Edelgaseinschlüssen unbelastet und weist ein Metall-Legierungsabscheidungsprodukt eines edelgasfreien Gettermetall-Legierungsplasmas auf. Diese Beschichtung hat den Vorteil, daß sie kein Edelgassputterprodukt ist, sondern ein Metall-Legierungsabscheidungsprodukt darstellt, das aus einem edelgasfreien Gettermetall-Legierungsplasma hervorgegangen ist. Derartige Gettermetall-Legierungsschichten können wesentlich dicker in wesentlich kürzeren Prozeßzeiten realisiert werden, so daß eine hohe Aufnahmekapazität an reaktiven Restgasen ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Gettermetall-Beschichtung ist. Darüber hinaus wird die Aufnahmekapazität für reaktive Gase noch gesteigert, weil keinerlei Einschlüsse von Edelgasmetallen die Aufnahmekapazität mindern.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Gettermetall-Legierung Titan, Zirkonium und/oder Vanadium auf. Dabei gehört Vanadium nicht unmittelbar zu den nicht-verdampfenden Gettermetallen und ist hier vielmehr als Bindemetall für die getternd wirkenden Anteile aus Titan und Zirkonium eingesetzt.

Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, daß die Gettermetall-Legierung Titan, Zirkonium und/oder

Hafnium aufweist. In dieser Zusammensetzung ergibt sich eine Getterlegierung, die durch das Titan zusammengehalten wird, wobei alle drei Komponenten Getterwirkungen und entsprechend hohe Aktivierungstemperaturen aufweisen. Eine weitere Getterlegierung ist dadurch gekennzeichnet, daß sie Vanadium, Zirkonium und Hafnium aufweist. Auch hier ist das Vanadium kein Metall, das unmittelbar Getterwirkung entfaltet, jedoch hilft es, die Zirkonium und Hafniumbestandteile in ihrer Getterwirkung zu stimulieren und miteinander homogen zu vermischen.

Für eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ist es vorgesehen, daß die Gettermetall-Legierung eine Aktivierungstemperatur zwischen 120 und 500 °C aufweist. Dieser Aktivierungstemperaturbereich zwischen 120 und 500 °C ist durch die Variation der Anteile der beteiligten Gettermetall-Legierungen darstellbar. Ein bevorzugter Ausschnitt aus diesem Bereich weist Gettermetall-Legierungen auf, die eine Aktivierungstemperatur unter 200 °C und über 120 °C aufweisen. Derartige Aktivierungstemperaturen entsprechen den Ausheiztemperaturen beim normalen Hochvakuumbetrieb, so daß die getternde Beschichtung und der Ausheizvorgang zur Herstellung von Ultrahochvakuum miteinander kombiniert werden können.

Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß die Gettermetall-Legierung eine Aktivierungstemperatur über 250 und bis zu 500 °C aufweist. In diesem Fall eignet sich besonders die Kombination aus Titan, Zirkonium und Hafnium als Gettermetall-Legierung, zumal mit Hafnium ein Gettermetall mit der höchsten Schmelztemperatur und der höchsten Verdampfungstemperatur in die Beschichtung aufgenommen wird. Dieser deutlich über der Standardausheiztemperatur liegende Bereich hat den Vorteil, daß getrennt bei niedrigeren Temperaturen zwischen 100 und 150 °C das Ausheizen in mehreren Stufen durchgeführt werden kann und erst bei vollständiger Trocken-

heit der Restatmosphäre in dem Hochvakuumbehälter nun bei deutlich über der Ausheiztemperatur liegenden Temperaturen zwischen 250 und 500 °C ein Reaktivieren der Oberfläche der Gettermaterialien stattfindet. Wird dieser Reaktivierungszyklus mehrfach wiederholt, indem nach dem Abkühlen erneut eine derart hohe Aktivierungstemperatur eingestellt wird, kann ein Ultrahochvakuum in einem Hochvakuumbehälter mehrfach reproduziert werden.

Um die Herstellung einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung auf einer Innenwand eines zu beschichtenden Hochvakuumbehälters durchzuführen, wird erfindungsgemäß folgende Anordnung vorgesehen: die Anordnung weist im wesentlichen einen Metallplasmagenerator auf, der wiederum folgende Komponenten aufweist:

- einen Isolationskörper mit einer Zündelektrode und einem Kathodendraht aus einer Gettermetall-Legierung, wobei Zündelektrode und Kathodendraht mit einem Zündimpulsgenerator bzw. mit einem Kathodenpotential verbindbar sind und die Zündelektrode sowie der Kathodendraht an dem Isolationskörper räumlich getrennt voneinander angeordnet sind;
- einen käfigförmigen Anodenkörper, der den Isolationskörper in einem räumlichen Abstand umgibt und mit einem Anodenpotential verbindbar ist, wobei Isolationskörper und umgebender Anodenkörper in den Innenraum des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters beim Beschichten hineinragen; und
- eine Spannungsversorgungsvorrichtung mit Kathodenpotentialeinrichtung für ein Anlegen des Kathodenpotentials über eine Vakuumdurchführung an den Kathodendraht und zum Anlegen eines Hochspannungszündimpulses über eine Vakuumhochspannungsdurchführung an die Zündelektrode sowie zum

Anschluß des Anodenpotentials an den zu beschichtenden Hochvakuumbehälter und den Anodenkörper.

Mit dieser relativ einfachen Anordnung ist es möglich, den Kathodendraht nach der Zündung in ein Plasma umzusetzen, das sich in Richtung des Anodenkäfigs ausbreitet und durch die Öffnungen des Kathodenkäfigs hindurch ein Metallplasma auf die Innenwandung des Hochvakuumbehälters sprüht, zumal der Hochvakuumbehälter auf dem gleichen Anodenpotential liegt wie die käfigförmige Anodenkörper. Die Zündelektrode verursacht beim Anlegen eines Zündimpulses von mehr als 10 kV ein Metallplasma, das sich über den Isolationskörper ausbreitet und die Kathoden-Anoden-Strecke zündet, so daß das Kathodenmaterial nacheinander in ein Metallplasma umgesetzt wird und auf die Innenwandung des Hochvakuumbehälters gesprüht wird.

Somit hängt die Dicke der aufgesprühten Gettermetall-Beschichtung auf der Innenwand des Hochvakuumbehälters von der Dicke des Kathodendrahtes ab, der als Gettermetall-Legierung in ein Gettermetallplasma umgesetzt wird. Dieser auch als Lichtbogen bekannte Effekt setzt pro Sekunde wesentlich mehr Metallplasma frei, als es ein Sputterprozeß in einer Stunde vermag. Insofern lassen sich äußerst dicke Gettermetall-Legierungsschichten herstellen, die eine entsprechend hohe Aufnahmefähigkeit von reaktiven Gasen aufweisen.

Prinzipiell kann eine Anordnung mit einem Metallplasmagenerator in zwei Versionen ausgeführt werden, in einer ersten Version wird der Metallplasmagenerator als ein Metallplasmasprühkopf ausgebildet, und in einem zweiten grundlegenden Fall wird der Plasmagenerator als ein Metallplasmasprühstab ausgebildet. Somit weist im ersten Fall die Anordnung zunächst einen Metallplasmasprühkopf auf, der den Isolationskörper mit Kathodendraht und Zündelektrode und den umgebenden Anodenkörper um-

faßt und in dem Innenraum des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters unter Hochvakuum verfahrbar angeordnet ist.

Ein derartiger Metallplasmasprühkopf hat den Vorteil, daß er mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in einzelnen Sektionen eines Vakuumbehälters verfahrbar ist und damit die Dicke der Gettermetall-Beschichtung variabel, beispielsweise in Achsrichtung, herstellbar wird. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Anordnung dafür eine Hochvakuum-schiebedurchführung auf, die eine Linearverschiebung des Metallplasmasprühkopfes innerhalb des Innenraumes des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters ermöglicht. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß sie an beliebig lange Hochvakuumrohrstücke anflanschbar ist und in Abhängigkeit von der Länge des zu beschichtenden Hochvakuumrohres die Hochvakuum-schiebedurchführung auszuführen ist.

Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, daß die Anordnung einen Metallplasmasprühstab aufweist, der einen Isolationsstab als Isolationskörper mit Zündelektrode und auf seinem Mantel einen aufgewickelten Kathodendraht sowie den umgebenden Anodenkörper umfaßt und in dem Innenraum des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters angeordnet ist. Ein derartiger Metallplasmasprühstab hat den Vorteil, daß lediglich ein Flansch erforderlich ist, der den Hochvakuum-sprühstab trägt und an ein zu beschichtendes Hochvakuumrohr oder an einen zu beschichtenden Hochvakuumbehälter anzuflanschen ist. Etwaige Hochvakuum-schiebedurchführungen können bei diesem Metallplasmasprühstab entfallen.

Im Prinzip weist der Isolationskörper des Metallplasmasprühstabes in seinem Zentrum eine Zündzuleitung auf, die bis zur Stirnfläche des Isolationsstabes reicht und dort in einer Zündelektrode endet. Diese Zündelektrode kann scheibenförmig oder

als Ringplatte ausgeführt sein, wobei zum Zünden des Gettermetallplasmas zunächst ein Zündimpuls über die Zufuhrleitung an die Zündelektrode gelegt wird und an der Stirnseite ein Zündplasma zwischen Zündelektrode und Kathodendraht auftritt, das sich zur Anode hin fortplant und weiter bestehen bleibt, wenn zwischenzeitlich der aufgewickelte Kathodenstrahl auf ein Kathodenpotential gelegt worden ist und der Anodenkörper zusammen mit der Hochvakuumbehälterwandung auf ein Massepotential gelegt wurde.

Der Kathodendraht kann mehrere Windungen parallel auf dem Isolationskörper aufweisen. Entsprechend viele Metallplasmafäden erstrecken sich dann über die Anode zu der Innenwand des Hochvakuumbehälters. Beispielsweise bei einer Anordnung von vier Kathodendrähten auf dem Umfang des Isolationsstabes verteilt, entstehen vier umlaufende Gettermetallplasmastrecken, die so lange aufrechterhalten bleiben, wie entweder das Kathodenpotential anliegt oder solange ein Kathodendraht noch vorhanden ist. Dabei muß gesichert werden, daß der Kathodendraht von der Stirnseite her fortlaufend zum Ende des Isolationsstabes hin einen Metallplasmastrahl in Richtung auf die käfigförmige Anode und von dort auf die Innenwand des Hochvakuumbehälters richtet.

Um sicherzustellen, daß das Metallplasma beim Metallplasmastrühstab im Bereich der Stirnseite beginnt, und sich dann zum Ende des Isolationsstabs hin fortsetzt, weist in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung der Isolationsstab in axialer Richtung einen Konus auf, dessen Radius in axialer Richtung zu der Stirnseite des Isolationsstabes hin zunimmt. Somit ist der geringste Abstand zwischen dem Anodenkörper in Form eines Anodenkäfigs und dem Kathodendraht an der Stirnseite gewährleistet, und ein Lichtbogen aus einer Gettermetall-Legierung wird sich umlaufend um den Isolationsstab in

Richtung auf die Vakuumdurchführung des Kathodendrahtes ausbreiten und die Innenwand des Hochvakuumbehälters gleichmäßig beschichten. Der Konuswinkel des konusförmigen Isolationsstabes kann zwischen 1° und 15° aufweisen. Ein derart flacher Winkel reicht aus, um sicherzustellen, daß sich das Gettermetall-Legierungsplasma von der Stirnseite beginnend und dem Metallplasmasprühstab folgend ausbreitet.

Die käfigförmige Anode, die in einem räumlichen Abstand den Kathodendraht umgibt, könnte aufgrund der Käfigstruktur eine entsprechend strukturierte Innenwandbeschichtung auf der Innenwand des Hochvakuumbehälters verursachen. Um eine derartige strukturierte Beschichtung zu vermeiden, kann vorgesehen werden, daß die Anordnung eine Drehdurchführung für den Metallplasmasprühstab und/oder den Metallplasmasprühkopf aufweist, so daß unter ständigem Drehen des Metallplasmasprühstabes bzw. des Plasmasprühkopfes mit der Anode eine gleichmäßige Dicke auf der Innenwand des Hochvakuumbehälters für die Gettermetall-Beschichtung erreicht wird.

Zur Stabilisierung der Positionierung sowohl des Metallplasmasprühstabes als auch des Metallplasmasprühkopfes können diese von einem Stützflansch getragen werden, der an den zu beschichtenden Hochvakuumbehälter vakuumdicht anflanschbar ist. Ein derartiger Stützflansch hat den Vorteil, daß diese Vorrichtung relativ leicht an jeden beliebigen Hochvakuumbehälter anflanschbar ist, solange dieser eine ausreichend große Öffnung aufweist, die durch den Stützflansch vakuumdicht abgedichtet werden kann.

Der käfigförmige Anodenkörper kann aus einem Drahtgitter gebildet sein. Bei einer derartigen bevorzugten Ausführungsform werden die Drahtgitterstäbe an ihren Kreuzungspunkten vorzugsweise aufeinander geschweißt, um einerseits eine hohe Stabili-

tät für den Anodenkäfig zu erreichen und andererseits eine gleichmäßige Potentialverteilung trotz Metallplasmastromes zu gewährleisten. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, daß der käfigförmige Anodenkörper aus einem Lochblech gebildet wird. Ein Lochblech hat gegenüber einem Drahtgeflecht als Anodenkörper eine noch höhere Stabilität. Das Material des Anodenkörpers weist eine hochschmelzende Metall-Legierung mit einer Schmelztemperatur über 1.500 °C und mit einer Verdampfungstemperatur über 3.000 °C auf. Dieses soll gewährleisten, daß das heiße Metallplasma kein Material des Anodenkörpers in die Gettermetall-Beschichtung einbringt.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung besteht der Anodenkörper aus einer Gettermetall-Legierung, die eine höhere Verdampfungstemperatur aufweist als die Gettermetall-Legierung des Kathodendrahtes. Dieses hat den Vorteil, daß bei einem Kontaminieren der Gettermetall-Beschichtung mit dem Anodenkörpermaterial ebenfalls nur eine Gettermetall-Legierung eingebaut wird, welche die Gettermetallwirkung der Beschichtung unterstützt und nicht wie im Stand der Technik die Aktivität der Gettermetall-Beschichtung durch Edelgasionen behindert. Als besonders geeignetes Material kann hier Hafnium eingesetzt werden, das die höchste Schmelztemperatur und die höchste Verdampfungstemperatur der Gettermetalle aufweist.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Zündelektrode an der in den Hochspannungsbehälter hineinragenden Stirnseite des Isolationskörpers angeordnet. Diese Position der Zündelektrode gewährleistet einen Start des Metallplasmas im Bereich der Stirnseite des Isolationskörpers und hat den Vorteil, daß die Zündelektrode relativ einfach gestaltet werden kann. Dazu weist der Isolationskörper ein zylindrisches Keramikrohr auf, das in seinem Achsbereich einen Zuführungsdraht zu einer zentralen Metallplatte als Zündelek-

trode auf der Stirnseite des Isolationskörpers aufweist. Somit ergibt sich eine relativ einfache Montage und Fixierung der Zündelektrode im Zentrum der Stirnseite eines Gettermetallplasmasprühstabes.

Bei einem Gettermetallplasmasprühkopf wird in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung der Isolationskörper als ein Keramikring gestaltet. Die Ringöffnung dieses Keramikringes trägt ein Bündel aus Kathodendrähten, während die Zündelektrode auf dem Keramikring als Metallring aufgebracht ist. Der Metallring, der hier als Zündelektrode auf dem Keramikring als Isolationskörper angeordnet ist, weist eine entsprechende Zündzuleitung auf, die mit der Spannungsversorgungsvorrichtung in Wirkverbindung steht.

Zum Zünden wird ein Zündimpuls über die Zündzuleitung auf den Metallring gegeben, so daß sich von dem Bündel der Kathodendrähte in der Ringöffnung des Keramikringes, die auf Kathodenpotential liegen, ein Metallplasma radial ausbreitet, das sich zur räumlich umgebenden käfigförmigen Anode hin erstreckt und durch diese hindurch die auf Anodenpotential liegende Innenwandung des Vakuumbehälters beschichtet. Zwar wird die Zündelektrode nur für die Länge eines oder mehrerer Zündimpulse mit einer Hochspannung von mehreren 10 kV beaufschlagt, jedoch kann auch dieses zum Kontaminieren der Gettermetall-Legierung mit Zündelektrodenmaterial beitragen. Deshalb wird in einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung eine hochschmelzende Metall-Legierung mit einer Schmelztemperatur über 1.500 °C und einer Verdampfungstemperatur über 3.000 °C für die Zündelektrode vorgesehen.

Für besonders stabile und für eine hochreine Gettermetall-Beschichtung vorgesehene Zündelektroden wird eine Gettermetall-Legierung eingesetzt, die eine höhere Verdampfungstem-

peratur aufweist als die Gettermetall-Legierung des Kathodendrahtes. In diesem Fall kann durch die Kontamination von Gettermetall der Zündelektrode die Qualität der Gettermetall-Beschichtung eher verbessert als verschlechtert werden.

Eine besondere Anwendung für eine derartige Gettermetall-Beschichtung besteht darin, daß der zu beschichtende Hochvakuumbehälter ein Strahlführungsrohr einer Ionenstrahlbeschleunigungsanlage ist.

Ein Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung aus einer nicht-verdampfenden Gettermetall-Legierung auf einer Innenwand eines zu beschichtenden Hochvakuumbehälters weist folgende Verfahrensschritte auf:

Zunächst wird mittels mindestens eines Hochspannungszündimpulses ein Plasmalichtbogen zwischen einem Kathodendraht aus einer Gettermetall-Legierung und einem Anodenkörper gezündet. Danach wird unter fortlaufender Umwandlung des Kathodendrahtes zu einem Gettermetall-Legierungsplasma unter Aufrechterhaltung eines Metallplasmalichtbogens zwischen Kathodendraht und einem den Kathodendraht räumlich umgebenden käfigförmigen Anodenkörper die Innenwand des Hochvakuumbehälters plasmabeschichtet. Schließlich wird der beschichtete Ultrahochvakuum-Behälter nach dem Beschichten gasdicht bis zur Montage des Hochvakuumbehälters in einer Ultrahochvakuumanlage verschlossen.

Zum Zünden des Lichtbogens zwischen Kathodendraht und käfigförmiger Anode wird ein Hochspannungszündimpuls im Bereich von -18 kV bis -30 kV an die Zündelektrode auf dem Isolationskörper über eine Zündimpulszuführung angelegt. Dieser Zündimpuls reicht aus, um ein erstes Metallplasma zu initiieren, das sich dann zwischen Kathodendraht und käfigförmiger Anode ausbreitet.

In einem bevorzugten Durchführungsbeispiel des Verfahrens wird für die Aufrechterhaltung eines Gettermetall-Lichtbogens zwischen Kathodendraht und käfigförmigem Anodenkörper sowie der Innenwand des Hochvakuumbehälters der Anodenkörper und die Innenwand des Hochvakuumbehälters auf Massepotential gelegt und der Kathodendraht auf ein Kathodenpotential zwischen -100 V und -300 V gehalten. Diese im Verhältnis zum Zündimpuls niedrige Spannung reicht aus, um ein Gettermetall-Legierungsplasma bis zum Verbrauch des gesamten Kathodendrahts zu gewährleisten.

Ein weiteres bevorzugtes Durchführungsbeispiel des Verfahrens sieht vor, daß ein Metallplasmasprühkopf als Metallplasmagenerator, der einen Isolationskörper mit Kathodendrahtbündel und eine Zündelektrode und den umgebenden Anodenkörper umfaßt, nach dem Zünden des Gettermetall-Legierungsplasmas in dem Innenraum des zu beschichtenden Hochspannungsbehälters über eine lineare Hochspannungsschiebedurchführung linear verfahren wird. Dabei wird die Gettermetall-Legierung des Kathodendrahtbündels unter Plasmabildung auf der Innenwand des zu beschichtenden Hochspannungsbehälters abgeschieden. Durch das mechanische Verfahren des Sprühkopfes innerhalb des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters ist die Länge des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters nur durch die Länge der möglichen Lineardurchführung für die Versorgung des Metallplasmasprühkopfes begrenzt. Das hat den Vorteil, daß für verschiedene Längen von Hochvakuumbehälter immer der gleiche Metallplasmasprühkopf eingesetzt werden kann, solange die Länge des Behälters die Längen der Schiebedurchführung nicht überschreitet.

Auf eine derartige Schiebedurchführung kann verzichtet werden, wenn ein Metallplasmasprühstab, der der Länge des Hochvakuumbehälters angepaßt ist, eingesetzt wird. In dieser Ausfüh-

rungsform des Verfahrens wird die Gettermetall-Legierung des auf einen Isolationsstab gewickelten Kathodendrahtes eines Metallplasmasprühstabes als Metallplasmagenerator von der Stirnseite des Metallplasmasprühstabes aus unter nacheinander ablaufender Metallplasmabildung der Kathodendrahtwindungen auf der Innenwand des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters als Gettermetall-Beschichtung abgeschieden. Ein derartiges Verfahren hat den Vorteil, daß unmittelbar nach der Zündung durch einen Zündimpuls das Metallplasma solange aufrechterhalten wird, bis der Kathodendraht verbraucht ist oder das Kathodenpotential abgeschaltet ist.

Ein weiteres Durchführungsbeispiel des Verfahrens sieht vor, daß der Metallplasmagenerator während der Abscheidung der Gettermetall-Legierung über eine Hochvakuumdrehdurchführung gedreht wird. Bei diesem Verfahren der gleichzeitigen Drehung des Metallplasmagenerators, sei es in Form eines Metallplasmasprühkopfes oder in Form eines Metallplasmasprühstabes, wird gewährleistet, daß eine relativ gleichmäßig dicke Gettermetall-Legierungsschicht auf der Innenwand des Hochvakuumbehälters abgeschieden wird.

Ein weiteres bevorzugtes Durchführungsbeispiel des Verfahrens sieht vor, daß die Dicke der Beschichtung aus Gettermetall-Legierung unter Einsatz des Metallplasmasprühstabes durch die Dicke des Kathodendrahtes gesteuert wird. Durch einen dickeren Kathodendraht kann auch mehr auf der Innenwand des Behälters abgeschieden werden, so daß sich damit eine einfache, aber wirkungsvolle Vorausberechnung der Dicke der Gettermetall-Beschichtung für den Hochvakuumbehälter ergibt.

Während bei einem Metallplasmagenerator auf der Basis eines Metallplasmasprühstabes die Dicke des Kathodendrahtes entscheidend ist, wird die Dicke der Beschichtung mit Hilfe eines

Metallplasmasprühkopfes durch die Geschwindigkeit bestimmt, mit der der Metallplasmasprühkopf in Längsrichtung durch den Hochvakuumbehälter verfahren wird. Bei einer langsamen, das heißt geringen Geschwindigkeit wird die Beschichtung dicker, bei einer höheren Geschwindigkeit vermindert sich die Dicke der Beschichtung entsprechend. Das Bündel von Kathodendrähten im Zentrum des ringförmigen Isolationskörpers des Metallplasmasprühkopfes wird dazu kontinuierlich nachgeschoben, um ausreichend Gettermaterial nachzuliefern.

Eine bevorzugte Anwendung des Verfahrens wird für die Herstellung einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung in einem Ionenstrahlführungsrohr vorgesehen. Derartige Ionenstrahlführungsrohre werden in Ionenstrahlbeschleunigungsanlagen eingesetzt und in die durch dieses Verfahren veredelten Innenwände der Ionenstrahlführungsrohre werden großflächige Getterpumpen geschaffen. Die Kosten für die Wartung, Reinigung und Evakuierung der Ionenstrahlbeschleunigungsanlage können damit reduziert werden.

Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden nun anhand von Ausführungsformen mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert.

Figur 1 zeigt schematische Ansichten einer Anordnung für die Herstellung einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung einer ersten Ausführungsform der Erfindung.

Figur 1a zeigt ein Schnittbild in der Schnittebene A-A der Figur 1b.

Figur 1b zeigt eine Prinzipskizze eines teilweise aufgebrochenen Hochvakuumbehälters mit einem Metallplasmasprühstab.

Figur 2 zeigt schematisch Ansichten einer Anordnung für die Herstellung der Gettermetall-Legierungsbeschichtung einer zweiten Ausführungsform der Erfindung.

Figur 2a zeigt ein Schnittbild in der Schnittebene entlang der Linie B-B der Figur 2b.

Figur 2b zeigt eine Prinzipskizze eines teilweise aufgebrochenen Hochvakuumbehälters mit einem Metallplasmasprühstab.

Figur 3 zeigt schematische Ansichten einer Anordnung für die Herstellung einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung einer dritten Ausführungsform der Erfindung.

Figur 3a zeigt ein Schnittbild in der Schnittebene entlang der Linie C-C der Figur 3b.

Figur 3b zeigt eine Prinzipskizze eines teilweise aufgebrochenen Hochvakuumbehälters mit einem Metallsprühkopf.

Figur 1 zeigt schematische Ansichten einer Anordnung für die Herstellung einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Die Figur 1a zeigt zunächst ein Schnittbild in der Schnittebene A-A der Figur 1b. Das Schnittbild in Figur 1a zeigt einen im Querschnitt kreisförmigen Hochvakuumbehälter 5, der durch Beschichtung seiner Innenwand 3 mit einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 zu einem Ultrahochvakuumbehälter 4 verbessert wird. Dazu ragt in den zylinderförmigen und im Querschnitt kreisrunden Hochvakuumbehälter 5 ein Isolationskörper 8, wie in Fig. 1b gezeigt, hinein, der als Stab ausgebildet ist und auf seinem Umfang vier gleichlaufende Wicklungen mit parallel verlaufenden Windungen eines Kathodendrahtes 10 aufweist. Die auf dem Mantel

25 angeordneten Kathodendrahtwicklungen weisen Gettermetall-Legierungen auf.

In dieser Ausführungsform besteht die Gettermetall-Legierung 2 aus drei Komponenten, nämlich Titan, Zirkonium und Vanadium, wobei Titan und Zirkonium hochwirksame Gettermetalle sind. Durch Veränderung der Volumenverhältnisse und der Art der Legierungskomponenten kann die Aktivierungstemperatur zwischen 120 °C und 500 °C eingestellt werden. Eine niedrige Aktivierungstemperatur zwischen 120 °C und 200 °C ist besonders vorteilhaft, wenn gleichzeitig mit einem Ausheizvorgang des Hochvakuumbehälters 5 auch die Reaktivierung der Oberfläche der Gettermetall-Legierungsbeschichtung erfolgen soll.

Wird eine Aktivierungstemperatur wesentlich über der Ausheiztemperatur angestrebt, um das Ausheizen zum Erreichen eines Hochvakuums von dem Reaktivieren der Gettermetallbeschichtung 1 zu trennen, um unabhängig von dem erfolgten Ausheizprozeß eine mehrfache Reaktivierung der Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 zu erreichen, so wird ein zusätzliches bei höchsten Temperaturen schmelzendes und verdampfendes Metall nämlich Hafnium eingesetzt, das eine Schmelztemperatur von 2.227 °C und eine Verdampfungstemperatur von 4.602 °C aufweist. Dazu wird das niedrigschmelzende Titan mit einer Schmelztemperatur von 1.660 °C \pm 10 °C und einer Verdampfungstemperatur von 3.287 °C durch das Hafnium ersetzt. Andererseits kann auch das hochschmelzende Vanadium durch Hafnium ersetzt werden, zumal Vanadium keine derart hohe Getterwirkung aufweist wie Hafnium. Mit einer Gettermetallbeschichtung, die als dritte Komponente Hafnium enthält, kann folglich ein verbessertes Ultrahochvakuum erreicht werden, da die Reaktivierung der Beschichtung 1 mehrfach bei erhöhter Temperatur zwischen 200 °C und 500 °C zur Erreichung eines Ultrahochvakuum durchführbar wird.

Der auf den Isolationsstab 8 gewickelte Kathodendraht 10 aus einer Gettermetall-Legierung 2 wird, um die Innenwand 3 des Hochvakuumbehälters 5 mit einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 zu versehen, auf der Stirnseite 27 des Metallplasmasprühstabes 23 gezündet und bei einer Vierfachwicklung, wie es in Figur 1a zu sehen ist, bilden sich vier Metallplasmaspuren 6 im Hochvakuum aus, die, wie in Figur 1a zu sehen ist, im Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung U mit dem Aufbrauchen der Kathodendrahtwicklungen rotieren und dabei die Innenwand 3 des Hochvakuumbehälters 5 mit einer edelgasfreien Gettermetall-Beschichtung 1 aus einem reinen Gettermetall-Legierungsplasma 6 beschichten. Dazu ist die Kathode 10 auf dem Isolationskörper 8 in räumlichem Abstand d von einem käfigförmigen Anodenkörper 13 umgeben.

Der käfigförmige Anodenkörper 13 kann aus einem Drahtgitter 30 oder einem Lochblech 40 aufgebaut sein, wobei der Anodenkörper 13 und die Wand des Hochvakuumbehälters 5 auf ein Massepotential gelegt wird, während demgegenüber der Kathodendraht 10 bei einer Spannung von -100 bis -300 V gehalten wird. Diese Spannung wird über eine Hochvakuumdurchführung 18 dem Kathodendraht 10 zugeleitet. Mit einer derart niedrigen Spannungsdifferenz zwischen Anodenkörper 13 und Kathodendraht 10 kann jedoch kein Metallplasma gezündet werden. Dazu weist der Isolationskörper 8, der den Kathodendraht 10 auf seinem Mantel 25 trägt, wie es in Figur 1b zu sehen ist, einen zentralen Hochspannungszuführungsdraht 33 auf, der an der Stirnseite 27 des Isolationsstabes 24 mit einer kreisförmigen Metallplatte 34 als Zündelektrode 9 verbunden ist.

Beim Anlegen einer Hochspannung von mehr als 10 kV, die in dieser Ausführungsform der Erfindung mindestens 18 kV beträgt, bildet sich zunächst ein Plasma zwischen Zündelektrode 9 und

Kathodendraht 10 an der Stirnseite 27 des Isolationskörpers 8 aus und sorgt für ein Zünden der Kathoden-Anoden-Strecke. Um einerseits keine Fremdmetalle in die Gettermetall-Beschichtung 1 einzubauen, sondern lediglich Gettermetalle aufzunehmen, kann die Zündelektrode 9 aus einem hochschmelzenden und bei hoher Temperatur verdampfenden Gettermetall aufgebaut sein. Das gleiche gilt für den käfigförmigen Anodenkörper 13, der ebenfalls aus einem hochschmelzenden und bei hoher Temperatur verdampfenden Gettermetalldraht oder Gettermetallblech hergestellt sein kann.

Nach dem Zünden der Kathodendrähte 10 auf der Stirnseite 27 des Metallplasmasprühstabes 23 wird unter einem sich drehenden Metallplasmalichtbogen 43 der Kathodendraht 10 verbraucht, wobei der sich drehende vierstrahlige Metallplasma-Lichtbogen 42 in Pfeilrichtung F auf die Hochvakuumdurchführung 18 verläuft und somit die Innenwand 3 auf der gesamten Länge des rohrförmigen Hochvakuumbehälters 4 beschichtet. Dabei bestimmt die Dicke der mit Hilfe des Metallplasmas aufgetragenen Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 der zur Verfügung stehende Gettermetalldraht der Kathode. Der Vorrat an Gettermetall kann durch den Drahtdurchmesser des Kathodendrahtes 10 variabel eingestellt werden. Der Vorgang des Verbrauchs des Kathodenmaterials läuft bei einem Lichtbogenverfahren, dem dieser Beschichtungsvorgang ähnlich ist, relativ schnell ab, so daß in kurzer Zeit der gesamte Hochvakuumbehälter 5 auf seiner Innenwand 3 mit einer Gettermetall-Legierung 2 in einer vorbestimmbaren Dicke beschichtet ist.

Figur 1b zeigt eine Prinzipskizze eines teilweise aufgebrochenen Hochvakuumbehälters 5 mit einem Metallplasmasprühstab 23 im Zentrum des Hochvakuumbehälters 4, der, wie oben erwähnt, rohrförmig ausgebildet ist. Dieser Metallplasmasprühstab 23 besteht im wesentlichen aus einem zylindrischen Isolationskör-

per 8, der auf seinem Zylindermantel 25, wie oben bereits geschildert, mehrere Wicklungen von Kathodendrahten 10 aufweist, die von der Stirnseite 27 des Isolationskörpers 8 aus über die Hochspannungszuführung 33 gezündet werden können, so daß sich von der Stirnseite 27 aus ein Metallplasmabogen ausbildet, der die gesamte Innenwand 3 des Hochvakuumbehälters 5 beschichtet. Die dabei entstehende Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 wird durch eine strichpunktierte Linie 44 in Figur 1b dargestellt, während der in räumlichem Abstand d zu dem Isolationskörper 8 angeordnete Anodenkörper 13 mit einer gestrichelten Linie 45 angedeutet wird. Diese gestrichelte Linie 45 soll gleichzeitig andeuten, daß der Anodenkörper 13 entweder aus einem Lochblech 40 oder aus einem Drahtgitter 30 bestehen kann.

Mit einer doppelpunktierten gestrichelten Linie 46 wird der Bereich einer Spannungsversorgungsvorrichtung 16 skizziert, die einerseits den Zündimpuls 19 an die Zündelektrode 9 liefern kann, und zwar über die Zuleitung 33,39, die in einer Vakuumhochspannungsdurchführung 20 geführt wird. Dazu wird ein Zündimpulsgeber 11 betätigt. Die Spannungsversorgungsvorrichtung 16 weist darüber hinaus eine Quelle für den Kathodenstrom auf, der mit einer Spannung zwischen -100 und -300 V über den Schalter 17 zwischen Anodenkörper, der auf Massepotential liegt, und Kathodendraht 10 geschaltet wird. Schließlich umfaßt die Spannungsversorgungsvorrichtung 16 eine Zuleitung für das Anodenpotential 14, das in dieser Ausführungsform der Erfindung zusammen mit dem Hochvakuumbehälter 5 auf ein Massepotential gelegt ist.

Der Metallplasmagenerator 7, der in dieser Ausführungsform im wesentlichen aus einem Metallplasmasprühstab 23 besteht und in den Hochvakuumbehälter 5 hineinragt, wird von einem Stütz-

flansch 29, der einem entsprechenden Hochvakuumflansch des Hochvakuumbehälters 5 angepaßt ist, gehalten.

Figur 2 zeigt schematisch Ansichten einer Anordnung für die Herstellung einer Gettermetall-Beschichtung 1 einer zweiten Ausführungsform der Erfindung. Dabei zeigt die Figur 2a ein Schnittbild in der Schnittebene entlang der Linie B-B der Figur 2b, und die Figur 2b zeigt eine Prinzipskizze eines teilweise aufgebrochenen Hochvakuumbehälters 5 mit einem Metallplasmasprühstab 23. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Der wesentliche Unterschied zwischen der Ausführungsform nach Figur 1 und der Ausführungsform nach Figur 2 liegt darin, daß der Metallplasmasprühstab 23 in Figur 2b eine konische Form aufweist und zur Stirnseite 27 hin im Radius zunimmt. Dabei liegt der Konuswinkel zwischen 1° und 15° . Durch diese Konusform des Metallplasmasprühstabes 23 wird erreicht, daß einerseits das Metallplasma auf der Stirnseite 27, an der sich auch die Zündelektrode 9 in Form einer zentralen Metallplatte 34 befindet, beginnt und der räumliche Abstand d zwischen Anodenkörper 13 und Kathodendraht 10 zur Hochvakuumdurchführung 18 hin zunimmt, so daß der Verbrauch des Kathodendrahtes 10 definiert von der Stirnseite 27 zu den Hochvakuumführungen 18 und 20 durchläuft, ohne daß zwischendurch eine Unterbrechung des Kathodendrahtes 10 auftreten kann. Durch die konische Form wird demnach sichergestellt, daß ein nacheinander umwandeln Kathodendrahtmaterials im Metallplasma gewährleistet ist. Ein weiterer Unterschied zu der ersten Ausführungsform der Erfindung besteht darin, daß in diesem Fall anstelle von vier nun acht Kathodendrahtwicklungen parallel auf dem konisch zulaufenden Isolationsträger 8 angeordnet sind, was zur Vergleichmäßigung der Plasmawolke beiträgt.

Figur 3 zeigt schematische Ansichten einer Anordnung für die Herstellung einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 einer dritten Ausführungsform der Erfindung. Dabei zeigt die Figur 3a ein Schnittbild in der Schnittebene entlang der Schnittlinie C-E der Figur 3b, und die Figur 3b zeigt eine Prinzipskizze eines teilweise aufgebrochenen Hochvakuumbehälters 5 mit einem Metallplasmasprühkopf 21. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Der wesentliche Unterschied zu den ersten beiden Ausführungsformen besteht darin, daß das Gettermetall-Legierungsplasma 6 mit einem Metallplasmasprühkopf 21 erzeugt wird und nicht mit einem Metallplasmasprühstab 23. Dieser Metallplasmasprühkopf 21 weist einen ringförmigen Isolationskörper 8 auf, auf dem als Zündelektrode ein Metallring 38 oder eine ringförmige Beschichtung angeordnet ist. Im Zentrum des Isolationskörpers 8 in Form eines Ringes, das heißt, in der Ringöffnung 36, weist der Metallplasmasprühkopf 21 ein Bündel 37 von Kathodendrahten 10 auf. Dieses Bündel 37 bildet beim Anlegen eines Zündimpulses 19 an die ringförmige Zündelektrode 9 ein Plasma aus, das in Richtung auf den räumlich umgebenden Anodenkörper 13 sich ausbreitet und durch den käfigförmigen Anodenkörper 13 hindurch die Innenwand 3 des Hochvakuumbehälters 5 mit einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 beschichtet.

Das Kathodendrahtbündel 10 kann in der Ringöffnung 36 ständig nachgeführt werden, so daß eine beliebig vergrößerbare Quelle von Gettermetall-Legierungen 2 zur Verfügung steht. Darüber hinaus weist die Anordnung eine Schiebedurchführung 22 auf, mit der in den Pfeilrichtungen D und E der Sprühkopf 21 linear verschoben werden kann. Dazu ist ein hochvakuumdichter Faltenbalg 47 mit einem entsprechenden Stützflansch 29 an einer

Stirnseite 27 des Hochvakuumbehälters 5 hochvakuumdicht angeflanscht. Der Stützflansch 29 weist eine Schiebedurchführung 22 auf, so daß der Metallplasmasprühkopf 21 in Achsrichtung des Hochvakuumbehälters 5 linear verschoben werden kann und damit eine gleichmäßige Beschichtung 1 der Innenwand 3 mit einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 erreicht werden kann.

Die Dicke der Beschichtung 1 hängt nicht von dem Vorrat an Kathodendrahtmaterial in der Ringöffnung 36 ab, sondern lediglich von der Verfahrensgeschwindigkeit, mit welcher der Sprühkopf 21 durch den Hochvakuumbehälter 5 gefahren wird. Somit sind mit dieser Anordnung beliebig dicke Gettermetall-Beschichtungen 1 möglich. Sowohl die erste als auch die zweite und die dritte Ausführungsform der Erfindung, wie sie in den Figuren 1 bis 3 gezeigt werden, können eine Drehdurchführung in dem Stützflansch 29 aufweisen, so daß die Metallplasmasprühstäbe 23 bzw. der Metallplasmasprühkopf 21 gedreht werden kann, um eine gleichmäßige Schichtdicke für die Gettermetall-Legierung 2 auf der Innenwand 3 des Hochvakuumbehälters 5 zu erreichen. Durch die Drehung des gesamten Plasmagenerators 7 wird nicht der käfigförmige Anodekörper auf der Innenwand 3 des Hochvakuumbehälters 5 abgebildet, was eventuell zu Unterschieden in der Schichtdicke führen kann.

In einzelnen Anwendungsfällen ist eine Variation der Schichtdicke als Abbild des käfigförmigen Anodenkörpers erwünscht, um die reaktive Oberfläche der Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 zu vergrößern. Jedoch sind dann für die Lebensdauer oder Gebrauchsdauer der Gettermetall-Beschichtung 1 die Bereiche entscheidend, welche die dünnste Gettermetallbeschichtung 1 aufweisen.

Mit allen drei Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Anordnung zur Herstellung einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung können die oben erwähnten Verfahren zur Herstellung einer Gettermetall-Beschichtung erfolgreich und ohne Einschluß von Edelgasen in die Gettermetall-Legierungsbeschichtung durchgeführt werden. Die Verfahrensdauer ist gegenüber herkömmlichen Verfahren, die mit einem Edelgassputtern arbeiten, wesentlich verkürzt, da keine hochschmelzenden Metalle durch Edelgasionen zerstäubt werden müssen. Auch die Schichtdicke der Gettermetall-Legierung ist durch das erfindungsgemäße Verfahren mit diesen in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Ausführungsformen einer Anordnung zur Herstellung derartiger Gettermetall-Legierungsbeschichten 1 beliebig dick in vertretbarer Verfahrenszeit realisierbar.

Im Prinzip wird mit dem Verfahren und der Vorrichtung eine großflächige Gettermetallpumpe geschaffen, für die die gesamte Innenwand 3 eines Hochvakuumbehälters 5 zur Verfügung steht. Dieses ist besonders interessant für Ultrahochvakuumbehälter 4 zur Führung von Ionenstrahlen in einem Cyclotron oder in einem Linearbeschleuniger bzw. in einem Transportkanal für hochenergetische Ionen. Muß eine Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 erneuert werden, so kann die verbrauchte Gettermetall-Legierungsbeschichtung durch umgekehrte Polung in einem Elektropolierprozeß abgetragen werden, wobei die dafür erforderlichen Anordnungen den in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Anordnungen ähneln. Nach dem Elektropolieren der Innenwände 3 der Behälter 5 kann dann erneut mit geringem Aufwand und Anflanschen von entsprechenden Metallplasmageneratoren 7 an den zu beschichtenden Hochvakuumbehälter 5 eine neue Ultrahochvakuum stützende Gettermetall-Legierungsbeschichtung 1 aufgebracht werden.

Bezugszeichenliste

1	Beschichtung
2	Gettermetall-Legierung
3	Innenwand
4	Ultrahochvakuumbehälter
5	zu beschichtender Hochvakuumbehälter
6	Gettermetall-Legierungsplasma
7	Metallplasmagenerator
8	Isolationskörper
9	Zündelektrode
10	Kathodendraht
11	Zündimpulsgeber
12	Kathodenpotential
13	Anodenkörper
14	Anodenpotential
15	Innenraum
16	Spannungsversorgungsvorrichtung
17	Kathodenpotentialschalteinrichtung
18	Hochvakuumdurchführung
19	Hochspannungszündimpuls
20	Vakuumhochspannungsdurchführung
21	Metallplasmasprühkopf
22	Schiebedurchführung
23	Metallplasmasprühstab
24	Isolationsstab
25	Mantel des Isolationsstabes
26	Konus des Isolationsstabes
27	Stirnseite
28	Hochvakuumdrehdurchführung
29	Stützflansch
30	Drahtgitter
31	zylindrisches Keramikrohr

32	Achsbereich
33	Zuführungsdraht
34	zentrale Metallplatte (Zündelektrode)
35	Keramikring
36	Ringöffnung
37	Kathodendrahtbündel
38	Metallring
39	Zündleitung des Sprühkopfes
40	Lochblech
41	Ionenstrahlführungsrohr
42	Lichtbogen
43	Metallplasmalichtbogen
44	gestrichelte Linie
45	Strichpunktlinie
46	doppelpunktierte gestrichelte Linie
47	Faltenbalg
A-A	Schnittlinien in den entsprechenden Figuren
B-B	1b, 2b und 3b
C-C	
D, E	lineare Verfahrensrichtungen
d	räumlicher Abstand zwischen Anodenkörper und Isolationskörper
α	Konuswinkel

Ansprüche

1. Beschichtung aus einer nichtverdampfenden Gettermetall-Legierung (2) für eine Innenwand (3) eines Ultrahochvakuum-Behälters (4), wobei die Gettermetall-Legierung (2) mindestens ein Gettermetall mit einer Schmelztemperatur über 1.500 °C und einer Verdampfungstemperatur über 3.000 °C aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Gettermetall-Legierungsbeschichtung (1) von Edelgaseinschlüssen unbelastet ist und ein Metall-Legierungsabscheidungsprodukt eines edelgasfreien Gettermetall-Legierungsplasmas (6) aufweist.
2. Beschichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Gettermetall-Legierung (2) Titan, Zirkonium und/oder Vanadium aufweist.
3. Beschichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Gettermetall-Legierung (2) Titan, Zirkonium und/oder Hafnium aufweist.
4. Beschichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Gettermetall-Legierung (2) Vanadium, Zirkonium und/oder Hafnium aufweist.
5. Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Gettermetall-Legierung (2) eine Aktivierungstemperatur zwischen 120 °C und 500 °C aufweist.

6. Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Gettermetall-Legierung (2) eine Aktivierungstemperatur unter 200 °C und über 120 °C aufweist.
7. Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Gettermetall-Legierung (2) eine Aktivierungstemperatur über 250 und bis zu 500 °C aufweist.
8. Anordnung für die Herstellung einer Gettermetall-Legierungsbeschichtung (1) auf einer Innenwand (3) eines zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**,
daß die Anordnung einen Metallplasmagenerator (7) aufweist, der folgende Komponenten aufweist:
 - einen Isolationskörper (8) mit einer Zündelektrode (9) und einem Kathodendraht (10) aus einer Gettermetall-Legierung (2), wobei Zündelektrode (9) und Kathodendraht (10) mit einem Zündimpulsgeber (11) bzw. mit einem Kathodenpotential (12) verbindbar sind und an dem Isolationskörper (8) räumlich getrennt voneinander angeordnet sind,
 - einen käfigförmigen Anodenkörper (13), der den Isolationskörper (8) in einem räumlichen Abstand (d) umgibt und mit einem Anodenpotential (14) verbindbar ist, wobei Isolationskörper (8) und umgebender Anodenkörper (13) in den Innenraum (15) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) beim Beschichten hineinragen,
 - eine Spannungsversorgungsvorrichtung (16) mit Kathodenpotential-Schalteneinrichtung (17) für ein Anlegen des Kathodenpotentials (12) über eine Vakuumdurchführung (18) an den Kathodendraht (10) und zum Anlegen eines Hochspannungszündimpulses (19) über eine Vakuumhochspannungs-

durchführung (20) an die Zündelektrode (9) sowie zum Anschluß des Anodenpotentials (14) an den zu beschichtenden Hochvakuumbehälter (5) und den Anodenkörper (13).

9. Anordnung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anordnung einen Metallplasmasprühkopf (21) aufweist, der den Isolationskörper (8) mit Kathodendraht (10) und Zündelektrode (9) und den umgebenden Anodenkörper (13) umfaßt und in dem Innenraum (15) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) unter Hochvakuum verfahrbar angeordnet ist.
10. Anordnung nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anordnung eine Hochvakuumstiebedurchführung (22) aufweist, die eine Linearverschiebung des Metallplasmasprühkopfes (21) innerhalb des Innenraums (15) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) ermöglicht.
11. Anordnung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anordnung einen Metallplasmasprühstab (23) aufweist, der einen Isolationsstab (24) als Isolationskörper (8) mit Zündelektrode (9) und auf seinem Mantel (25) einen aufgewickelten Kathodendraht (10) sowie den umgebenden Anodenkörper (13) umfaßt und in dem Innenraum (15) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) angeordnet ist.
12. Anordnung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Isolationsstab (24) in axialer Richtung einen Konus (26) aufweist, dessen Radius in axialer Richtung zu der Stirnseite (27) des Isolationsstabes (24) hin zunimmt.

13. Anordnung nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Isolationsstab (24) einen Konuswinkel (α) zwischen 1° und 15° aufweist.
14. Anordnung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anordnung eine Drehdurchführung (28) für den Metallplasmasprühstab (23) und/oder den Metallplasmasprühkopf (21) aufweist.
15. Anordnung nach einem der Ansprüche 9 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie Anordnung einen Stützflansch (29) aufweist, der den Metallplasmasprühstab (23) und/oder den Metallplasmasprühkopf (21) trägt, und an den zu beschichtenden Hochvakuumbehälter (5) hochvakuumdicht anflanschar ist.
16. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß der käfigförmige Anodenkörper (13) aus einem Drahtgitter (30) gebildet ist.
17. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß der käfigförmige Anodenkörper (13) aus einem Lochblech gebildet ist.
18. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Anodenkörper (13) eine hochschmelzende Metall-Legierung mit einer Schmelztemperatur über 1.500°C und mit einer Verdampfungstemperatur über 3.000°C aufweist.
19. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Anodenkörper (13) eine Getterme-

tall-Legierung (2) aufweist, die eine höhere Verdampfungstemperatur aufweist als der Kathodendraht.

20. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Zündelektrode (9) an der in den Hochvakuumbehälter (5) hineinragenden Stirnseite (27) des Isolationskörpers (8) angeordnet ist.
21. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Isolationskörper (8) ein zylindrisches Keramikrohr (31) aufweist, das in seinem Achsbereich (32) einen Zuführungsdraht (33) zu einer zentralen Metallplatte (34) als Zündelektrode (9) auf der Stirnseite (27) des Isolationskörpers (8) aufweist.
22. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Isolationskörper (8) einen Keramikring (35) aufweist, dessen Ringöffnung (36) ein Bündel (37) aus Kathodendrahten (10) aufweist und der als Zündelektrode (9) einen Metallring (38) trägt, welcher über eine Zündzuleitung (39) mit der Spannungsversorgungsvorrichtung (16) in Wirkverbindung steht.
23. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Zündelektrode (9) eine hochschmelzende Metall-Legierung mit einer Schmelztemperatur über 1.500 °C und mit einer Verdampfungstemperatur über 3.000 °C aufweist.
24. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 23, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Zündelektrode (9) eine Gettermetall-Legierung aufweist, die eine höhere Verdampfungstemperatur aufweist als der Kathodendraht (10).

25. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 24, **dadurch gekennzeichnet**, daß der zu beschichtende Hochvakuumbehälter (5) ein Strahlführungsrohr (41) einer Ionenstrahlbeschleunigungsanlage ist.
26. Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung (1) aus einer nichtverdampfenden Gettermetall-Legierung (2) auf einer Innenwand (3) eines zu beschichtenden Hochvakuumbehälters, wobei die Gettermetall-Legierung (2) mindestens ein Gettermetall mit einer Schmelztemperatur über 1.500 °C und einer Verdampfungs-temperatur über 3.000 °C aufweist und das Verfahren folgende Verfahrensschritte aufweist:
- Zünden eines Lichtbogens (42) zwischen einem Kathodendraht (10) aus einer Gettermetall-Legierung (2) und einem Anodenkörper (13) mittels mindestens eines Hochspannungszündimpulses (19),
 - fortlaufendes Umwandeln des Kathodendrahtes (10) zu einem Gettermetall-Legierungsplasma unter Aufrechterhaltung eines Metallplasmalichtbogens (43) zwischen Kathodendraht (10) und einem den Kathodendraht (10) räumlich umgebenden käfigförmigen Anodenkörper (13),
 - Plasmabeschichten der Innenwand (3) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) unter Hochvakuum,
 - gasdichtes Verschließen des beschichteten Ultrahochvakuum-Behälters (4) nach dem Beschichten.
27. Verfahren nach Anspruch 26, **dadurch gekennzeichnet**, daß für das Zünden des Lichtbogens (42) ein Hochspannungszündimpuls (19) im Bereich von minus 18 kV bis minus 30 kV an eine Zündelektrode (9) auf einem Isolationskörper (8) über eine Zündimpulszuführung (33, 39) angelegt wird.

28. Verfahren nach Anspruch 26 oder Anspruch 27, **dadurch gekennzeichnet**, daß für die Aufrechterhaltung eines Gettermetall-Lichtbogens (42) zwischen Kathodendraht (10) und Anodenkörper (13) sowie Innenwand (3) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) der Anodenkörper (13) und die Innenwand (3) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) auf Massepotential (14) und der Kathodendraht (10) auf ein Kathodenpotential (12) zwischen -100 V und -300 V gelegt wird.
29. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 28, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Metallplasmasprühkopf (21) als Metallplasmagenerator (7), der einen Isolationskörper (8) mit Kathodendrahtbündel (37) und Zündelektrode (9) und den umgebenden Anodenkörper (13) umfaßt, nach dem Zünden des Gettermetall-Legierungsplasmas (6) in dem Innenraum (15) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) über eine lineare Hochvakuum-schichtdurchführung (22) linear verfahren wird, wobei die Gettermetall-Legierung (2) des Kathodendrahtbündels (37) unter Plasmabildung auf der Innenwand (3) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) abgeschieden wird.
30. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 29, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Gettermetall-Legierung des auf einen Isolationsstab (24) gewickelten Kathodendrahtes (10) eines Metallplasmasprühstabes (23) als Metallplasmagenerator (7) von der Stirnseite (27) des Metallplasmasprühstabes (24) aus unter nacheinander ablaufender Metallplasmabildung der Kathodendrahtwindungen auf der Innenwand (3) des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) als Beschichtung (1) abgeschieden wird.

31. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 30, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Metallplasmagenerator (7) während der Abscheidung der Gettermetall-Legierung (2) über eine Hochvakuum-Drehdurchführung (28) gedreht wird.
32. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 31, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Dicke der Beschichtung (1) aus Gettermetall-Legierung (2) unter Einsatz des Metallplasma-sprühstabes (24) durch die Dicke des Kathodendrahtes (10) gesteuert wird.
33. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 31, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Dicke der Beschichtung (1) aus Gettermetall-Legierung (2) unter Einsatz des Metallplasma-sprühkopfes (21) durch die Verfahrensgeschwindigkeit des Metallplasma-sprühkopfes (21) in Achsrichtung des zu beschichtenden Hochvakuumbehälters (5) gesteuert wird.
34. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 33, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Ionenstrahlführungsrohr (41) einer Ionenstrahlbeschleunigungsanlage mit der Gettermetall-Legierung (2) beschichtet wird, um ein Ultrahochvakuum in dem Ionenstrahlführungsrohr (41) zu ermöglichen.






Fig. 2





Fig. 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/02031

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C23C14/00 C23C14/16 C23C14/34 C23C14/56 C23C16/44
B01J3/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C23C B01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 98 37958 A (ORG EUROPEENE DE RECH ;BENVENUTI CRISTOFORO (FR)) 3 September 1998 (1998-09-03) page 5, line 32 -page 6, line 6; claim 8 ----	1-34
A	WO 00 61832 A (GETTERS SPA ;CONTE ANDREA (IT); MAZZA FRANCESCO (IT); MORAJA MARCO) 19 October 2000 (2000-10-19) abstract ----	
A	EP 0 926 258 A (GETTERS SPA) 30 June 1999 (1999-06-30) abstract ----	
A	WO 97 17542 A (MITEL CORP) 15 May 1997 (1997-05-15) abstract ----- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 July 2003

Date of mailing of the international search report

11/07/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kiliaan, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/02031

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>WO 97 49109 A (ORG EUROPEENE DE RECH ;BENVENUTI CRISTOFORO (FR)) 24 December 1997 (1997-12-24) abstract</p> <p>-----</p>	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/02031

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9837958	A	03-09-1998	FR 2760089 A1	28-08-1998
			AU 6722898 A	18-09-1998
			WO 9837958 A1	03-09-1998
			EP 0964741 A1	22-12-1999
			JP 2001513017 T	28-08-2001
			NO 994080 A	24-08-1999
			RU 2192302 C2	10-11-2002
			US 6554970 B1	29-04-2003
WO 0061832	A	19-10-2000	IT MI990744 A1	12-10-2000
			AT 228582 T	15-12-2002
			AU 4312200 A	14-11-2000
			CA 2365902 A1	19-10-2000
			CN 1349565 T	15-05-2002
			DE 60000873 D1	09-01-2003
			EP 1169489 A1	09-01-2002
			ES 2186646 T3	16-05-2003
			WO 0061832 A1	19-10-2000
			JP 2002540944 T	03-12-2002
EP 0926258	A	30-06-1999	IT MI972862 A1	23-06-1999
			US 6299746 B1	09-10-2001
			CN 1221042 A	30-06-1999
			DE 69812305 D1	24-04-2003
			EP 0926258 A2	30-06-1999
			JP 11324915 A	26-11-1999
			SG 65098 A1	23-05-2000
			US 6508632 B1	21-01-2003
WO 9717542	A	15-05-1997	US 5935395 A	10-08-1999
			CA 2236833 A1	15-05-1997
			WO 9717542 A1	15-05-1997
WO 9749109	A	24-12-1997	FR 2750248 A1	26-12-1997
			AT 233946 T	15-03-2003
			AU 3340497 A	07-01-1998
			CA 2258118 A1	24-12-1997
			DE 69719507 D1	10-04-2003
			WO 9749109 A1	24-12-1997
			EP 0906635 A1	07-04-1999
			NO 985927 A	17-12-1998
			RU 2193254 C2	20-11-2002
			US 6468043 B1	22-10-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/02031

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C23C14/00 C23C14/16 C23C14/34 C23C14/56 C23C16/44
B01J3/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C23C B01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 98 37958 A (ORG EUROPEENE DE RECH ;BENVENUTI CRISTOFORO (FR)) 3. September 1998 (1998-09-03) Seite 5, Zeile 32 -Seite 6, Zeile 6; Anspruch 8 ---	1-34
A	WO 00 61832 A (GETTERS SPA ;CONTE ANDREA (IT); MAZZA FRANCESCO (IT); MORAJA MARCO) 19. Oktober 2000 (2000-10-19) Zusammenfassung ---	
A	EP 0 926 258 A (GETTERS SPA) 30. Juni 1999 (1999-06-30) Zusammenfassung ---	
A	WO 97 17542 A (MITEL CORP) 15. Mai 1997 (1997-05-15) Zusammenfassung ---	
	-/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

1. Juli 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

11/07/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kiliaan, S

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/02031

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>WO 97 49109 A (ORG EUROPEENE DE RECH ;BENVENUTI CRISTOFORO (FR)) 24. Dezember 1997 (1997-12-24) Zusammenfassung -----</p>	

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/02031

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9837958 A	03-09-1998	FR 2760089 A1	28-08-1998
		AU 6722898 A	18-09-1998
		WO 9837958 A1	03-09-1998
		EP 0964741 A1	22-12-1999
		JP 2001513017 T	28-08-2001
		NO 994080 A	24-08-1999
		RU 2192302 C2	10-11-2002
		US 6554970 B1	29-04-2003
WO 0061832 A	19-10-2000	IT MI990744 A1	12-10-2000
		AT 228582 T	15-12-2002
		AU 4312200 A	14-11-2000
		CA 2365902 A1	19-10-2000
		CN 1349565 T	15-05-2002
		DE 60000873 D1	09-01-2003
		EP 1169489 A1	09-01-2002
		ES 2186646 T3	16-05-2003
		WO 0061832 A1	19-10-2000
		JP 2002540944 T	03-12-2002
EP 0926258 A	30-06-1999	IT MI972862 A1	23-06-1999
		US 6299746 B1	09-10-2001
		CN 1221042 A	30-06-1999
		DE 69812305 D1	24-04-2003
		EP 0926258 A2	30-06-1999
		JP 11324915 A	26-11-1999
		SG 65098 A1	23-05-2000
		US 6508632 B1	21-01-2003
WO 9717542 A	15-05-1997	US 5935395 A	10-08-1999
		CA 2236833 A1	15-05-1997
		WO 9717542 A1	15-05-1997
WO 9749109 A	24-12-1997	FR 2750248 A1	26-12-1997
		AT 233946 T	15-03-2003
		AU 3340497 A	07-01-1998
		CA 2258118 A1	24-12-1997
		DE 69719507 D1	10-04-2003
		WO 9749109 A1	24-12-1997
		EP 0906635 A1	07-04-1999
		NO 985927 A	17-12-1998
		RU 2193254 C2	20-11-2002
		US 6468043 B1	22-10-2002